

# EJEMPLO INFORME DE ENSAYO

Ensayo des productos de limpieza sobre la fachada de un edificio clasificado Patrimonio Nacional  
Francés Place Vendôme en Paris Francia noviembre 2015



ZONA	LIMPIADOR NEUTRO
1	Syra Bionett
2	Syra Latex 740
3	Syra Latex S5
4	Syra-Cataplasme 425
5	Syra-Cataplasme R131
6	Syra-Cataplasme R135

23/11/2015

Después de haber delimitado la zona : Aplicación de los diferentes productos de limpieza con una espátula inoxidable.



26/11/2015

Secando el Syra-Catplasme 425 se desprende





## Retiro de los diferentes productos

Los Syra-Cataplasme : R131 y R135 forman «chips» los cuales se desprenden del soporte



## Percepción antes del lavado

Todos los limpiadores son retirados a excepción del SYRA LATEX S5 el cual se encuentra aun en estado húmedo.



## Lavado

Operación efectuada con una escobilla dosis y un limpiador a baja presión.





## Escobillado

Limpieza de ángulos y rincones



## Constato

Apreciación del soporte trato después de haber sido limpiado





02/12/2015

## Retiro del SYRA LATEX S5



03/12/2015

Resultado final de los diferentes limpiadores aplicados sobre la fachada



## *CONCLUSION*

Todos los productos preconizados para realizar el ensayo de limpieza de la fachada compuesta de piedra sillar fueron eficaces, la diferencia de tono es normal dependiendo del producto y su potencial limpiador.

Este proceso de limpieza permite resguardar la epidermis o calcin de la piedra como también los detalles de la ornamentación.

**Por lo tanto y como conclusion, el producto ha aplicar para limpiar la fachada sera el n°4 denominado :  
Syr-Cataplasme 425**