

AQUAPRIM microcolor

PINTURA DE IMPRESION INTERIOR – EXTERIOR MICROPOROSA
PUENTE ADHERENTE ENTRE EL SOPORTE Y LA PINTURA DE
TERMINACION – DISPONIBLE EN EL COLOR DE TERMINACION



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7 b2

DEFINICION :

Pintura de impresion universal microporosa a base de resinas acrilicas en dispersion acuosa.

DESTINACION :

En interior y exterior para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados, madera prensada, etc. (sin tanin), revestidos o no con pinturas antiguas adherents en buen estado.

La certificación o etiqueta EXCELL ZONE VERTE es otorgada a los productos los cuales son aplicados en aquellos recintos sensibles que exigen no contaminar el aire interior debido a sus emanaciones. Los recintos son: industrias agro-alimentarias, industria del vino, hospitales, oficinas, casas, clínicas, salas cuna, colegios, malls, edificios sustentables y todo recintos recibiendo público.

CUALIDADES

- + Gran poder opacificante
- + Contiene un inhibidor de corrosion
- + No permite la aparición de manchas de oxidación (clavos, tornillos, etc)
- + Sin olor.
- + Gran opacidad (homogenización de la pintura de terminacion)
- + Recubrible con pintura de terminación acrílica, solventada, alquidía uretana, etc.
- + Excelente poder de adherencia entre soporte y pintura de terminación
- + Fija aquellas zonas arinosas o tizamiento
- + **COV : <12g/l.**
- + **Certificació Zone Verte Excell**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Resina : | Resina acrílica en dispersion acuosa. | |
| Aspecto : | Mate fino. | |
| Brillante especular: | 3,5 ± 1 ángulo 60°-16 ± 2 ángulo 85° | |
| Color : | Blanco, + 4 bases para sistema tintométrico | |
| Extracto seco : | 62 en peso, 45 % en volúmen. | |
| Densidad : | 1,42 (en blanco) | |
| Rendimiento: | 10m ² /L | |
| | Ausente de polvo | 1 hora* |
| Secado: | Seco : | 2 horas* |
| | Repintado : | 2 horas* terminación acrílica |

CONDICIONES DE APLICACION

- Aplicación :** En 2 manos sobre soportes preparados.
- Condiciones de aplicación :** **Exterior** temperatura \geq sup.5°C. \leq 80 % Higrometría (HR)
Interior temperatura \geq sup.8°C. \leq 70 % Higrometría (HR)
- Diluir :** Listo a su empleo, brocha mixta rodillo poliamide hilo continuo
 Pistola airless 5% de dilusión
- Herramientas** Rodillo polyester tejido pelo 13mm o poliamide tisado 5 mm brocha. Pistola airless.
- Limpieza de las herramientas :** Agua inmediatamente terminado el trabajo

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte
 Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberan ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

| | |
|---|---|
| Pasta muro, Yeso y sus derivados, Placas de yeso cartonadas (tipo volcanita) | Raspas, lijar, retiro de polvo, 1 mano de pintura impression AQUOPRIM microcolor |
| Antiguas Pinturas Adherentes: mate, satin, brillante | Lavar, lijar, tapar orificos, 1 mano de pintura de impression AQUAPRIM microcolor |
| Estuco, hormigón de pH < 9 | Raspas, lavar si necesario, sacar polvo 1 mano de pintura de impression AQUAPRIM microcolor |
| Maderas y derivados excepto maderas con tanin | Raspas, lijar, retirar polvo, si necesario desgrasar con diluyente DAF310 1 mano de pintura de impression AQUAPRIM microcolor |
| Esencias de madera con tanin (castaño, roble, etc) | Raspas, lijar, retirar polvo 1 mano de pintura AQUAPRIM ISOLANT |
| Metales no pintado | Raspas, lijar, sacar polvo, desgrasar Aplicaciónn de una mano de pintura tipo wash primer anticorrosion |

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 0,75L, 3L, 12L, 16L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría g (Según directiva 2004/42/CE)

Valor límite UE de C.O.V. : Para-catégorie g : 30g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 12g/l

Fecha de edición : 14/05/17

Fecha de modificación : noviembre 2015

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST

18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73

www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

