

DUCAL 421 LISSE

REVESTIMIENTO DE FACHADA DE TERMINACION ASPECTO LISO A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y SILOXANAS EN FASE ACUOSA



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2/10c
AFNOR NF T 34-722 y DTU 42.1: I1, I2, I3, I4 según sistema
AFNOR NF EN 1062-1 : I1 = E4 V2 W2 A1
I2 = E4 V2 W2 A3
I3 = E5 V2 W2 A4
I4 = E5 V2 W2 A5

DEFINICION :

Revestimiento para fachadas de terminación flexible de la clase I1 a I4, microporoso a base de resinas acrílicas y siloxanas en fase acuosa de aspecto liso.

DESTINACION :

Se aplica sobre toda superficie de construcción admiza en el DTU n° 42.1 "Refeción de fachadas en servicio por revestimientos de impermeabilidad y permeabilidad a base de polímeros".

CUALIDADES

- + Resistencia a las intemperies
- + Revestimiento decorativo
- + Impermeable y permeable al vapor de agua.
- + No deja marcas o huellas de rodillo
- + Fácil de aplicación
- + Fongicida reforzada
- + Alguicida reforzada
- + No capta la polución y suciedad atmosférica
- + Microporoso
- + **COV : <1g/l.**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Polímeros acrílicos y siloxanos en dispersión acuosa
Aspecto :	Mate mineral
Color :	Blanco y 152 colores panton fachada sistema tintométrico
Extracto seco :	71 % en peso, 56 % en volúmen.
Densidad :	1,50
Consumación :	ver cuadro abajo

Secado	Ausente de polvo	30 minutos*
	Seco :	2 horas*
	Repintado :	12 horas*

*según condiciones climáticas.y color

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación : En 1 mano de terminación (ver cuadro abajo o documentación fachada).

Condiciones de aplicación : Temperatura \geq sup.5°C. \leq 80 % Higrometría (HR)

Diluir : Listo a su empleo, Pistola airless sin dilución

Herramientas Rodillo texturado pelo 18/20mm
Brocha mixta. Pistola airless boquilla de 19/29

Limpieza de las herramientas : Agua inmediatamente terminado el trabajo.

PREPARACION DEL SOPORTE:

Los soportes y preparación deberán estar conformes a los DTU y normas en vigor. Especialmenet los DTU 59.1 y las normas NF P 84-404-1-1, NF P 84-404-1-2, NF P 84-404-2 (referencia al DTU 42.1).

Ver documentación **DUCALE 421**

SISTEMA	FIJADOR	421 INTER	TERMINACION
SISTEMA D3	Según tipo de soporte:PLASCOFIX S PLASCOFIX O, PLASCOFIX GCPV o DUCALE 421 Diluído a 10% de agua a 200 g/m ²		1mano de DUCALE 421 LISO a 400 g/m ²
SISTEMA I1	Ver documentación DUCALE 421		1mano de DUCALE 421 LISO a 500 g/m ²
SISTEMA I2	Ver documentación DUCALE 421	1 mano a 400 g/m ²	1mano de DUCALE 421 LISO a 300 g/m ²
SISTEMA I3	Ver documentación DUCALE 421	1 mano a 500 g/m ²	1mano de DUCALE 421 LISO a 400 g/m ²
SISTEMA I4	Ver documentación DUCALE 421	1 mano a 400 g/m ² + armadura TEX1 1 mano a 500 g/m ²	1mano de DUCALE 421 LISO a 400 g/m ²

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 20 Kg
- Elección de colores :** En exterior los revestimientos de colores o tintas oscuras cuyo índice de absorción solar es $> 0,7$ (tintas o colores cuyo índice de luminancia Y es $< 35\%$) no son referidos por el DTU 42.1
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas $\geq 35^{\circ}\text{C}^{\circ}$
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría c (Según directiva 2004/42/CE)

Valor límite UE de C.O.V. : Para-catégorie c : 40g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 1 g/l

Fecha de edición : 15/05/17

Fecha de modificación : 21/12/2015

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE

COLORS PARIS®

www.colorsparis.com

