

JOORDAN B 90 evolution

PINTURA DE DECORACION LACADO BRILLANTE A BASE DE RESINA ALKIDIA EN FASE SOLVENT



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a

DEFINICION :

Pintura laca gliceroftálica de decoración interior y exterior para maderas, metales muros y cielos, sobre soportes preparados.

DESTINACION :

Al interior como al exterior para la decoración de calidad fina y la protección duradera de las maderas y metales, Se aplica sobre un soporte preparado en función del soporte

CUALIDADES

- + Gran durabilidad al exterior
- + Gran poder cubridor
- + Un excelente tendido de la película
- + Gran facilidad de limpieza
- + Gran lavabilidad
- + No deja marcas o huellas de rodillo
- + Leve olor.
- + Gran facilidad de aplicación
- + **COV : <300 g/l.**
- + **Certificación ISO 16000**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Resina gliceroftálica larga en aceite en fase solvente.
Aspecto :	Brillante extremo tendido
Brillante especular:	90 ángulo 60°
Color :	Blanco, y bases A, B, C y D para sistema tintométrico MICROCOLOR EVO

Los Tonos o colores vivos son siempre menos opacos, por lo tanto debe redoblarse la mano de pintura o bien utilizar un imprimante Adeprim o Aquaprim Micro tintado cuyo coeficiente de absorción solar > à 0,7 son prohibidos no aconsejables según DTU 59.1

Resistencia a la abrasión húmeda : Clase 1 según normas NF EN13300 et ISO 11998

Extracto seco : 78 % en peso (blanco), 64 % en volúmen.

Densidad : 1,29

Rendimiento: 16 m²/L en función del tipo de soporte y la metodología de aplicación

Secado: Ausente de polvo 3 horas*
Seco : 8 horas*
Repintado : 24 horas

**según condiciones climáticas.*

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación : En 1 o 2 manos sobre soportes preparados y sobre antiguas pinturas después de haber eliminado todas las partes o zonas no adheridas o en mal estado.

Condiciones de aplicación : Temperatura \geq sup.8°C. \leq 70 % Higrometría (HR)

Diluir : Listo a su empleo, Pistola airless 5% de dilución diluyente White Spirit

Herramientas Rodillo espuma flocada, micro fibra 6 mm
Brocha 100 % cerda natural. Pistola airless

Limpieza de las herramientas : Inmediatamente terminado el trabajo con diluyente White Spirit.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte.

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberán ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

Las pinturas de impresion pueden ser :

Sobre soportes nuevos o decapados: Maderas y derivados **ADERPRIM MICRO, AQUAPRIM MICRO** (maderas sin tannin)

Metales ferricos: **ADERPRIM MICRO, PROTEC FER SR, PROTEC PRIM 330**

Metales no ferricos limpios (zinc, acero galvanizado, aluminio) **PROTEC PRIM 330**

Sobre pinturas antiguas adherents, en buen estado, lavadas: Aplicación directamente

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

Resistencia de colores : en exterior los tonos o colores cuyo coeficiente de absorción solar $> 0,7$ colores cuyo índice de luminiscencia Y, es $< 35\%$ son prohibidos no aconsejables sobre soportes expuestos directamente a los rayos solares según DTU 59.1

Clase de transporte : No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para

Envase de suministro : 0,75L, 3L

Bases y aluminio: 0,75L, 3L

Tintas oro: 0,75L

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas $>35^{\circ}\text{C}$

Conservar una vez abierto : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.

Higiene y seguridad : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.

Clasificación Europea : Categoría A / Bajo-categoría d (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie d : 300g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 300 g/l

Fecha de edición : 25/04/2017 Fecha de modificación : diciembre 2015
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la ultima version.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

