

NAÉ MATE

PINTURA DE TERMINACION INTERIOR MATE A BASE DE RESINA ALKIDIA VEGETAL Y COMPONENTES SUSTENTABLES, RENOVABLES



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a

DEFINICION :

Pintura de decoración mate para superficies murales, formuladas a partir de una resina alquídica vegetal en emulsión acuosa. La mayor parte de sus componentes son sustentables a 95% base vegetal

DESTINACION :

En interior para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados, madera prensada, etc. (sin tanin), revestidos o no con pinturas antiguas adherents en buen estado y soportes porosos con una mano de pintura de impresión.

La certificación o etiqueta EXCELL ZONE VERTE es otorgada a los productos los cuales son aplicados en aquellos recintos sensibles que exigen no contaminar el aire interior debido a sus emanaciones. Los recintos son: industrias agro-alimentarias, industria del vino, hospitales, oficinas, casas, clínicas, salas cuna, colegios, malls, edificios sustentables y todo recintos recibiendo público.

CUALIDADES

- + Gran poder opacificante
- + Leve olor.
- + **COV : <1g/l.**
- + **Certificación NF Medioambiental**
- + **Certificación Zone Verte Excell**
- + **Certificación ISO 16000**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Resina alquídica vegetal en emulsión acuosa.
Aspecto :	Mate fino.
Brillante especular:	2,0 ± 0,2 ángulo 60°-1,0 ± 0,3 ángulo 85°
Color :	Blanco, + 2 bases para sistema tintométrico
Extracto seco :	56,2 ± 2% en peso, 40,4 ± 2 % en volúmen.
Densidad :	1,36 ± 0,03
Rendimiento:	10m ² /L
Resistencia a la abrasión húmeda :	Clase 1 (blanco), clase 2 (bases) según normas NF EN13300 et ISO 11998
	Ausente de polvo 30 minutos*
Secado:	Seco : 1 horas*
	Repintado : 12 horas*según condiciones climáticas.

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación : En 1 o 2 manos sobre soportes preparados con una mano de pintura de impresion (imprimante). o 2 manos directamente.

Condiciones de aplicación : Temperatura \geq sup.8°C. \leq 70 % Higrometría (HR)

Diluir : Listo a su empleo,
Pistola airless 5% de dilusión

Herramientas Rodillo poliamida pelo 12mm hilo continuo brocha.

Limpieza de las herramientas : Agua con detergente o javón inmediatamente terminado el trabajo, las herramientas pueden tener un residuo aceitoso, es necesario lavar con agua javonosa.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan retirar la grasa que poseen con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberan ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

Pasta muro, Yeso y sus derivados, Placas de yeso cartonadas (tipo volcanita)	Raspar, lijar, retiro de polvo, 1 mano de pintura impresion NAÉ IMPRESS	1 o 2 MANOS Aquaryl Inspir MATE
Antiguas Pinturas Adherentes: mate, satin, brillante	Lavar, lijar, tapar orificios, 1 mano de pintura de impression NAÉ IMPRESSION	
Estuco, hormigón de pH < 9	Raspar, lavar si necesario, sacar polvo 1 mano de pintura de impresion NAÉ IMPRESSION	
Maderas y derivados exepcto maderas con tanin	Raspar, lijar, retirar polvo, si necesario desgrasar con diluyente DAF310 1 mano de pintura de impresion NAÉ IMPRESSION	
Esencias de madera con tanin (castaño, roble, etc)	Raspar, lijar, retirar polvo 1 mano de pintura AQUAPRIM ISOLANT	
Metales no pintados	Raspar, lijar, sacar polvo, desgrasar Aplicaciónn de una mano de pintura tipo wash primer anticorrosión	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 0,75L, 3L, 16L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)

Valor límite UE de C.O.V. : Para-catégorie a : 30g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 1g/l

Fecha de edición : 13/05/17 Fecha de modificación : diciembre 2015
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com



Bien-être

Green

NF

Unika

Nae

Mat

Formule à base de composants naturels & d'origine naturelle