

# NAÉ SEMI-MATE

PINTURA DE TERMINACION INTERIOR SEMI-MATE A BASE DE RESINA ALKIDIA VEGETAL Y COMPONENTES SUSTENTABLES, RENOVABLES



**CLASIFICACION:**

**AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a**

## DEFINICION :

Pintura de decoración semi-mate para superficies murales, formuladas a partir de una resina alquídica vegetal en emulsión acuosa. La mayor parte de sus componentes son sustentables a 95% base vegetal.

## DESTINACION :

En interior para la decoración de soportes corrientes en la construcción (yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados, madera prensada, etc. (sin tanin), revestidos o no con pinturas antiguas adherents en buen estado y soportes porosos con una mano de pintura de impresión.

**La certificación o etiqueta EXCELL ZONE VERTE es otorgada a los productos los cuales son aplicados en aquellos recintos sensibles que exigen no contaminar el aire interior debido a sus emanaciones. Los recintos son: industrias agro-alimentarias, industria del vino, hospitales, Oficinas, casas, clínicas, salas cuna, colegios, malls, edificios HQE/GBC sustentables y todo recintos recibiendo público.**

## CUALIDADES

- + Gran poder opacificante
- + Leve olor.
- + **COV : <1g/l.**
- + **Certificación NF Medioambiental**
- + **Certificación Zone Verte Excell**
- + **Certificación ISO 16000**

## CARACTERISTICAS TECNICAS :

<b>Resina :</b>	Resina alquídica vegetal en emulsión acuosa.
<b>Aspecto :</b>	<b>Semi-Mate</b> fino.
<b>Brillante especular:</b>	3,5 ± 1 ángulo 60°-16 ± 2 ángulo 85°
<b>Color :</b>	Blanco, + 2 bases para sistema tintométrico
<b>Extracto seco :</b>	58,3 ± 2% en peso, 42 ± 2 % en volúmen.
<b>Densidad :</b>	1,39 ± 0,03
<b>Rendimiento:</b>	12m <sup>2</sup> /L
<b>Resistencia a la abrasión húmeda :</b>	Clase 1 (blanco), clase 2 (bases) según normas NF EN13300 et ISO 11998
	Ausente de polvo      30 minutos*
<b>Secado:</b>	Seco :                      1 horas*
	Repintado :                12 horas* <i>según condiciones climáticas.</i>

## CONDICIONES DE APLICACION

**Aplicación :** En 2 manos sobre soportes preparados.

**Condiciones de aplicación :** Temperatura  $\geq$  sup.8°C.  $\leq$  70 % Higrometría (HR)

**Diluir :** Listo a su empleo, brocha mixta rodillo poliamide hilo continuo  
Pistola airless 5% de dilución

**Herramientas** Rodillo poliamida pelo 8/12mm  
brocha. Pistol.

**Limpieza de las herramientas :** Agua con detergente o javón inmediatamente terminado el trabajo, las herramientas pueden tener un residuo aceitoso, es necesario lavar con agua javonosa.

---

## RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberan ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

Pasta muro, Yeso y sus derivados, Placas de yeso cartonadas (tipo volcanita)	Raspar, lijar, retiro de polvo, 1 mano de pintura impression <b>NAÉ IMPRESS</b>	1 o 2  MANOS <b>Aquaryl Inspir SEMI-MATE</b>
Antiguas Pinturas Adherentes: mate, satin, brillante	Lavar, lijar, tapar orificios, 1 mano de pintura de impression <b>NAÉ IMPRESSION</b>	
Estuco, hormigón <b>de pH &lt; 9</b>	Raspar, lavar si necesario, sacar polvo 1 mano de pintura de impression <b>NAÉ IMPRESSION</b>	
Maderas y derivados exepcto maderas con tanin	Raspar, lijar, retirar polvo, si necesario desgrasar con diluyente DAF310 1 mano de pintura de impression <b>NAÉ IMPRESSION</b>	
Esencias de madera con tanin (castaño, roble, etc)	Raspar, lijar, retirar polvo 1 mano de pintura <b>AQUAPRIM ISOLANT</b>	
Metales no pintados	Raspar, lijar, sacar polvo, desgrasar Aplicaciónn de una mano de pintura tipo wash primer anticorrosión	

## INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

**Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).

**Envase de suministro :** 0,75L, 3L, 16L

**Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C

**Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.

**Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com).

**Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)

**Valor limite UE de C.O.V. :** Para-catégorie a : 30g/l (2010)

**C.O.V. max. de este producto :** 1g/l

**Fecha de edición :** 13/05/17

**Fecha de modificación :** diciembre 2015

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

### SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST

18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73

[www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE**



[www.colorsparis.com](http://www.colorsparis.com)

unikalo

