

# NEVADA 2010

PINTURA DE DECORACION INTERIOR MATE A BASE DE RESINA  
ALKIDIA ACRILICA EN FASE SOLVENTE



**CLASIFICACION:**

**AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 2a**

**DEFINICION :**

Pintura de decoración interior para muros y cielos a base de un aceite polimerizado tratado a la ca mate en fase solvent, sin olor, sin tension, aislante, de gran calidad.

**DESTINACION :**

NEVADA 2010 se puede aplicar húmedo sobre húmedo (las 2 manos sin esperar el secado de la primera mano), aisle las manchas las rebeldes, manchas de humedad etc.. Sin tension no es toxica, se puede recubrir con papel decomural no deja marcas de rodillo, tixotropica (poseé memoria), de gran blancura, opacidad excepcional.

**CUALIDADES**

- +No deja marcas o huellas de rodillo
- +Tixotropica
- +Sin tensión
- + Gran poder opacificante
- + Leve olor.
- +facil de aplicación
- + **COV : <400g/l.**
- + **Certificación ISO 16000**

**CARACTERISTICAS TECNICAS :**

<b>Resína :</b>	Aceite vegetal tratada a la cal.	
<b>Aspecto :</b>	Mate profundo, tendido perfecto	
<b>Brillante especular:</b>	2,1 $\pm$ 0,1 ángulo 60° - 1,2 $\pm$ 0,2 ángulo 85°	
<b>Color :</b>	Blanco	
<b>Extracto seco :</b>	72 % en peso, 47 % en volúmen.	
<b>Densidad :</b>	1,50	
<b>Rendimiento:</b>	12m <sup>2</sup> /L	
<b>Secado:</b>	Ausente de polvo	2 horas*
	Seco :	4 horas*
	Repintado :	Ver sistema de recubrir
	Duro en surface	5 dias

*\*según condiciones climáticas.*

## CONDICIONES DE APLICACION

- Aplicación :** Directamente en 1 o 2 manos inmediatamente o 24 horas después de la primera mano sobre soportes preparados.
- Condiciones de aplicación :** Temperatura  $\geq$  sup.8°C.  $\leq$  70 % Higrometría (HR)
- Diluir :** Listo a su empleo, Pistola airless 5% de dilución diluyente DAF 611 (white spirit)
- Herramientas** Rodillo poliamido hilo continuo pelo 12mm  
Brocha seda natural. Pistola airless boquilla de 17/19
- Limpieza de las herramientas :** Diluyente white spirit.

## RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte.

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberán ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

Pasta muro, Yeso y sus derivados, Placas de yeso cartonadas (tipo volcanita)	Raspar, lijar, retiro de polvo, 1 mano de pintura impression	1 o 2 MANOS <b>NEVADA</b>
Antiguas Pinturas Adherentes: mate, satin, brillante	Lavar, lijar, tapar orificios, 1 mano de pintura de impression	
Estuco, hormigón <b>de pH &lt; 9</b>	Raspar, lavar si necesario, sacar polvo 1 mano de pintura de impression	
Maderas y derivados exepto maderas con tanin	Raspar, lijar, retirar polvo, si necesario desgrasar con diluyente DAF310 1 mano de pintura de impression	
Esencias de madera con tanin (castaño, roble, etc)	Raspar, lijar, retirar polvo 1 mano de pintura	
Metales no ferricos	1 mano de <b>PROTEC PRIM 330</b> y un lijado suave	
Metales ferricos no pintados	Raspar, lijar, sacar polvo, desgrasar Aplicaciónn de una mano de pintura tipo wash primer anticorrosion	

## INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 3L, 16L (20 kg)
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com).
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría i (Según directiva 2004/42/CE)

**Valor limite UE de C.O.V. :** Para-catégorie i : 500g/l (2010)

**C.O.V. max. de este producto :** 400g/l

**Fecha de edición :** 13/05/17      **Fecha de modificación :** diciembre 2014  
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

**SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST**  
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73  
[www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE**



[www.colorsparis.com](http://www.colorsparis.com)

