

PLASCOFIX S

IMPRIMANTE OPACIFICANTE EN FASE SOLVENTE PARA FACHADAS



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b1

DEFINICION :

Imprimante o impression opacificante microporoso para trabajos de refacción de fachadas a base de resinas acrílicas acrílicas en fase solvente.

DESTINACION :

Imprimante para estucos, hormigones pintados o no, yeso tipo Paris en exterior. Especialmente adaptado como 1ra mano de fondo (Puente de adherencia entre el soporte y la pintura o revestimientos de terminación) para las pinturas tipo pliolitas o acrílicas. Admitida en las prescripciones del documento técnico de **PLASCOREX** y **PLASCOFLEX 421**.

CUALIDADES

- + Gran poder de fijación y de penetración en el soporte base
- + Contiene Un agente fungicida de protección de la película de pintura
- + No produce entizamiento
- + Excelente opacidad
- + Recubrible por todos los tipos de pintura para fachadas
- + **COV : <460g/l.**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resína :	Copolimeros acrílicos en dispersión	
Aspecto :	Mate	
Brillante specular :	2 ángulo 60° -1,5 ángulo 85°	
Color :	Blanco, y pasteles sistema tintométrico	
Extracto seco :	70 % en peso, 45,5 % en volumen.	
Densidad :	1,46	
Consumación :	10 m²/l	
Secado	Ausente de polvo	2 Horas*
	Seco :	4 horas*
	Repintado :	14 horas*

*según condiciones climáticas.y color

CONDICIONES DE APLICACION

- Aplicación :** En 1 o 2 manos según porosidad y tipo de soporte.
- Condiciones de aplicación :** Temperatura $\geq \text{sup.} 5^{\circ}\text{C.}$ $\leq 80\%$ Higrometría (HR)
- Diluir :** Listo a su empleo, si es necesario máximo como diluyente 5%
- Herramientas** Rodillo méché pelo 14 mm
Brocha
- Limpieza de las herramientas :** Diluyente **DAF 310** o diluyente white spirit

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte.

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos. Evitar los soportes helados o en momento de neblina, fuertes vientos o brisas y pleno sol

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Estuco, hormigón de pH < 9 Hormigón nuevo	Escobillar, raspar, o lavar	1 mano PLASCOFIX S + TERMINACION
Nitratos (problemas de humedad para capilaridad)	Escobillar con una escobilla dura, Eliminar la causa si se desea evitar su reaparición.	
Musgos, algas, hongos Todo tipo de micro-organismo	Tratamiento con STOP MOUSSE y lavar con agua de la llave	
Antiguas pinturas	Raspar, escobillar, retirar polvo	
Estucos de morteros de yeso tipo parisino	Raspar, escobillar, retirar polvo	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

Clase de transporte : No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).

Envase de suministro : 3L, 16L

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C

Conservar una vez abierto : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.

Higiene y seguridad : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.

Clasificación Europea : Categoría A / Bajo-categoría h (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie h : 750g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 460 g/l

Fecha de edición : 16/05/17

Fecha de modificación : 10/12/2015

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST

18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73

www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE

www.colorsparis.com

