

PLASCOFLEX 421 INTER

IMPRIMANTE INTERMEDIARIO ASEGUARA LA IMPERMEABILIDAD DE LOS SISTEMAS 12-13-14 PARA FACHADA A BASE DE POLIMEROS EN DISPERSIÓN ACUOSA









BROSSE ROULEAU PISTOLET



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2

NF T 34-722 y DTU 42.1 : I1, I2, I3, I4 según sistema

NF EN 1062-1 : I1 = E4 V2 W2 A2

I2 = E4 V2 W2 A3 I3 = E5 V2 W2 A4 I4 = E5 V2 W2 A5

DEFINICION:

Capa Intermediaria de características de rendimiento microporosa para los sistemas de impermeabilización de fachadas PLASCOFLEX a base de polímeros en dispersión

DESTINACION:

Se a plica sobre toda superficie vertical en la construcción , admisibles en el DTU n° 42.1 "Refección o reparación de fachadas en servicio efectuadas con revestimientos de impermeabilidad a base de polímeros".

CUALIDADES

- + Asegura la función de impermeabilización de los sistema I2, I3, I4.
- + Posee una excelente elasticidad aún a bajas temperaturas
- + Previene o evita la carbonatación de los hormigones gracias a su baja permeabilidad al CO2 la cual es responsable de la corrosión de las enfierraduras.
- + No deja marcas o huellas de rodillo
- + Gran poder opacificante
- + Leve olor.
- + Fácil de aplicación
- + Microporosa
- + COV : <20 g/l.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Resína: Polímeros acrílicos en dispersión acuosa a doble reticulación

interna (Interna y bajo los rayos UV solares)

Aspecto: Satinado
Color: Blanco

Extracto seco: 69 % en peso, 57 % en volumén.

Densidad: 1,38

Consumación : VER CUADRO MAS ABAJO (400 a 500 g/m²)

Secado Ausente de polvo 30 minutos*

Seco: 2 horas*
Fuera de Iluvia 12 horas*
Repintado: 24 horas*

^{*}según condiciones climáticas.y color



CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación: En 1 mano sobre soportes preparados.(ver cuadro más abajo)

Condiciones de aplicación : Températura ≥ sup.5°C. ≤ 80 % Higrometría (HR)

Diluir: Listo a su empleo

Herramientas Rodillo méché o texturado pelo 18/20mm

Brocha mixta. Pistola airless boquilla de 25/29 sin dilución

Limpieza de las herramientas: Agua o DAF 310 inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION:

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1 y n° 42.1.** Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte. Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310** Las superficies lisas deberán ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

SISTEMA	IMPRIMANTE	421 INTER	TERMINACION
12	Ver documentación PLASCOFLEX	1 mano a 400 g/m²	
13	Ver documentación PLASCOFLEX	1 mano a 500 g/m²	Ver cuadro PLASCOFLEX
14	Ver documentación PLASCOFLEX	1 mano a 400 g/m² + textil armadura TEX 1 1 mano a 500 g/m²	



INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS:

Clase de transporte: No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación

para

el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).

Envase de suministro : 0,75L, 3L, 16L

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de

heladas y de fuertes temperaturas >35°C

Conservar una vez abierto: Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de

conserver las características o cualidades del producto.

Higiene y seguridad : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el

Distribuidor o www.unikalo.com.

Clasificación Européana: Categoría A / Bajo-categoría c (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite UE de C.O.V.: Para-catégorie c : 40g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto: 20 g/l

Fecha de edición : 21/05/17 Fecha de modificación : 17/12/2015 FA 24 Anula y remplaza las versiones précédentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la ultima version.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normes o DTU actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden remplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. Ja evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verfificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST

18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome 33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73 www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

