

PLASCOREX D3 MATE

REVESTIMIENTO DE FACHADA SEMI-ESPESO DE ASPECTO MATE A BASE DE RESINAS ACRILICAS NO RETICULABLES EN DISPERSIÓN ACUOSA



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2

NF T 34-722 : D3

NF EN 1062-1 : E4 V2 W2 A1

NF EN 1062-6 (permeabilidad al CO₂) :C1

DEFINICION :

Revestimiento para fachadas semi-espeso pudiendo además utilizarse como pintura semi-espesa a base de copolímeros acrílicos no reticulables en dispersión acuosa.

DESTINACION :

Fabricada especialmente para trabajos de protección y decoración de fachadas **PLASCOREX D3 MATE** logra esconder las microfisuraciones de los soportes como también renueva las antiguas pinturas denominadas película fina de decoración tipo D2 revestimientos semi-espesos (R.S.E.), revestimientos plásticos espesos (R.P.E.) consultar las prescripciones de **PLASCOREX**.

Puede ser aplicado sobre sistemas de aislamiento térmico "ETICS" previo análisis del estado del sistema según el anexo B1 de la ordenanza profesional del sistema ETICS.

CUALIDADES

- + Revestimiento decorativo
- + Gran resistencia a la difusión de dióxido de carbono (CO₂), se opone eficazmente a la carbonatación de los hormigones el cual es responsable de la corrosión de las armaduras.
- + No deja marcas o huellas de rodillo
- + Gran poder opacificante
- + Leve olor.
- + Fácil de aplicación
- + Fongicida
- + Algucida
- + Gran resistencia a la contaminación y suciedad atmosférica
- + Microporoso
- + **COV : <24g/l.**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Copolimeros acrilicos en dispersion
Aspecto :	Mate levemente
Brillante specular :	2 ángulo 60°-1,5ángulo 85°
Color :	Blanco, panton fachada sistema tintométrico
Extracto seco :	68 % en peso, 51 % en volúmen.
Densidad :	1,49
Consumación :	250 a 500 g/m ²
Consumación standard :	300 a 500 g/m ² (2x300 g/m ² para 205 micras secas)

Según norma NF T 34720 : Revestimiento semi-espeso con una función de protección de soportes microfisurados. En clase D3 la cantidad mínima aplicada sobre soporte liso debe ser de 700 g/m² mano de pintura de imprimante incluida.

Según norma NF EN 1062 -1 : Los revestimientos semi- espesos (RSE) son revestimientos de un espesor comprendidos entre 200 y 400 micras (micron metros)

Secado	Ausente de polvo	30 minutos*
	Seco :	2 horas*
	Repintado :	12 horas*

**según condiciones climáticas.y color*

Permeabilidad al CO2 Para la clase C1 : sd >50m
Sistema 150g Plascofix S + 500g
Plascorex Mate (2 manos) sd > 496 m
Sistema 1 mano de 250g + 1 mano de
350g Plascorex Mate : sd > 275 m

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación :	En 1 o 2 manos sobre soportes preparados.
Condiciones de aplicación :	Température ≥ sup.5°C. ≤ 80 % Higrometría (HR)
Diluir :	Listo a su empleo, Pistola airless 5% de dilusión
Herramientas	Rodillo méché o texturado pelo 18/20mm Brocha mixta. Pistola airless boquilla de 25/29
Limpieza de las herramientas :	Agua inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte.

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherentes raspando, lijando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

Las superficies lisas deberán ser lijadas (PVC) o las antiguas pinturas brillantes o satinadas.

Especificaciones : tratamiento del soporte preable a la aplicación del sistema
PLASCOREX D3 MATE

Estuco, hormigón de pH < 9	Raspar, lijar, retiro de polvo, lavar a alta presión 1 mano de pintura de PLASCOREX D3 MATE diluído a 10% a razón de 220 g/m ²	1 mano a 500 g/m ² de PLASCOREX D3 MATE
Antiguas Pinturas Adherentes, Revestimientos Plásticos Espesos (RP.E.)	Lavar a alta presión, raspar, tatar orificios, 1 mano de pintura de impresión PLASCOFIX O	2 manos a 300 g/m ² de PLASCOREX D3 MATE
Estucos friables o desmenuzables	Lavar a alta presión, raspar, tapar orificios, 1 mano de pintura de impresión PLASCOFIX S o SP	
Calugas de vidrio, ceramicos	Lavar, desgrasar 1 mano de pintura de impresión PLASCOFIX G.C.P.V.	
Soportes porosos, friables, piedras, ladrillos	Lavar a alta presión, raspar, tatar orificios, 1 mano de consolidante HYDROFOND	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 0,75L, 3L, 16L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría c (Según directiva 2004/42/CE)

Valor límite UE de C.O.V. : Para-catégorie c : 40g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 24 g/l

Fecha de edición : 14/05/17

Fecha de modificación : 15/12/2015

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST

18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome

33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73

www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

