

# PROTEC PRIM 330

PINTURA DE IMPRESION (wash primer) ANTICORROSIÓN  
PARA METALES FERRICOS Y NO FERRICOS



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a

**DEFINICION:** Pintura anticorrosión a base de resina sintética en fase solvente

**DESTINACION :** Pintura anticorrosión para metales férricos y especialmente para acero galvanizado, como también para metales no férricos tales como el zinc, el electro zingado, aluminio bruto o anodizado, el PVC al interior, los antiguos barnices lijados, etc.  
Conviene perfectamente como capa de adherencia sobre las superficies laminadas (ejemplo la formica) y los azulejos.

## CARACTERISTICAS

- + Excelente adherencia
- + Muy buen endurecimiento
- + Buenas características anticorrosión
- + Recubrir con pintura en fase solvent o acuosa antes de 72 horas
- + **COV : < 394 g/l.**
- + **Certificación ISO 16000**

## CARACTERISTICAS TECNICAS :

<b>Resina :</b>	Resina alquídica modificada en solución
<b>Aspecto :</b>	Satinado semi-brillo
<b>Color :</b>	Blanco, Gris RAL 7015, Negro
<b>Extracto seco :</b>	71 a 73 % en peso, 54 a 54,5 % en volúmen.
<b>Densidad :</b>	1,25 a 1,33 según tinta (blanco 1,32)
<b>Rendimiento:</b>	10 m <sup>2</sup> /Kg. 13 m <sup>2</sup> /L
<b>Espesor :</b>	45 micras secas (100 gr/m <sup>2</sup> )

<b>Secado:</b>	Ausente de polvo	2 horas*
	Seco	4 horas*
	Repintado:	12 horas*

\* según condiciones climáticas y color de tinta

# Unikaio

---

## RECOMENDACIONES DE APLICACION:

**Aplicación :** En 1 mano sobre superficies preparadas  
**Herramientas :** Rodillo polyester tejido pelo 9 mm  
 Brocha serdas naturales.

### Condiciones de aplicación:

Temperatura del soporte  $\geq 8^{\circ}\text{C}$ .  
 Porcentaje de higrometría  $\leq 70\%$  (HR)  
 Temperatura superior de al menos  $3^{\circ}\text{C}$  en relación al punto de rocío

**Diluir :** Brocha: hasta 3 % de White spirit (diluyente) si es necesario  
 Airless: boquilla 311 a 413 diluir hasta un 3 % con DAF 310

**Limpieza de las herramientas :** White spirit o DAF 310 (diluyente), inmediatamente terminado el trabajo.

---

## RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Un reconocimiento prealable es necesario con el fin de determinar la preparación de los soportes.

Metales férricos poco oxidados	Limpiar , retiro de polvo, eliminación de oxidación con proyección de abrasivos o cepillado, lijado 1 mano <b>de BLOC ROUILLE</b> sobre superficies oxidadas.	1mano de <b>PROTEC PRIM 330</b> + 1 MANO DE TERMINACION entre las 24 horas y 72 horas en el caso de una terminación en fase acuosa de <b>PROTEC PRIM 330</b> debera ser lijado superficialmente
Metales férricos pintados	Limpiar, verificar la Buena adherencia del revestimiento, cepillado 1 mano <b>de BLOC ROUILLE</b> sobre superficies oxidadas.	
Metales no férricos	Desgrasar, retirar polvo Eliminación de la oxidación con escobilla Limpiar con <b>SOLUTION NT 330</b> , lavar y aplicación en un lapso de tiempo el más breve <b>PROTEC PRIM 330</b>	
PVC rídos	Desgrasar, lijar superficialmente, limpiar	
Maderas y derivados	Cepillar, lijar, retirar polvo	

## INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:

- Tipo de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Condicionamiento :** 0,75 L, 3 L, 12 L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar el envase después de abierto con el fin de conservar todas las características del producto.
- Higiene y seguridad :** Inflamable Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el distribuir o en el sitio web [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com).
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría i (Según directiva 2004/42/CE)

**Valor límite de C.OV. Bajo categoría i : 500 g/L (2010)**

**C.O.V. max. de este producto : < 394 g/l (blanco) 394 g/l (negro) 394 g/l (gris)**

**Fecha de edición :** 19/05/17      **Fecha de modificación :** 22/12/2015      **ME05**  
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

**SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST**  
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73  
[www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE**



[www.colorsparis.com](http://www.colorsparis.com)

