

# REVETGUM 400

## PINTURA ESPECIAL PARA TECHOS



**CLASIFICACION:**

**AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2**

**DEFINICION :** Pintura para techos en fibrocemento, greda cocida (tejas). De aspecto mate semi-brillo a base de resinas acrílicas puras en dispersión acuosa .

**DESTINACION :** Pintura para techos en fibrocemento, Tejas en grada cocida o en cemento, etc.

### CARACTERISTICAS

- + Excelente resistencia a los rayos UV
- + Gran resistencia a las intemperies
- + Protége contra la proliferación de micro-organismos (hongos, musgos, algas)
- + Contiene un inhibidor de corrosión
- + Se aplica directamente sobre las zonas ferríticas
- + Aspecto mate semi-brillo
- + Muy poco olor
- + Excelente adherencia
- + **COV : < 58 g/l.**

### CARACTERISTICAS TECNICAS :

<b>Resina :</b>	Resina 100 acrílica en dispersión acuosa.
<b>Aspecto :</b>	Mate semi-brillo
<b>Color :</b>	Blanco, y tintas del panton n°6
<b>Extracto seco :</b>	58 a 63 % en peso, 44 a 46 % en volumen según tinta.
<b>Densidad :</b>	1,34 a 1,45 dependiendo del color de la tinta
<b>Rendimiento:</b>	7 a 9 m <sup>2</sup> /Kg. según porosidad del soporte
<b>Secado :</b>	Ausente de polvo      30 minutos*
	Seco:                      1 hora *
	Fuera de lluvia        6 horas *
	Repintado:              6 horas*

\* según condiciones climáticas y color de tinta

---

## RECOMENDACIONES DE APLICACION:

**Aplicación :** En 1 o 2 manos sobre superficies preparadas

**Herramientas :** Rodillo polyester tejido pelo 6 mm  
Brocha serdas naturales.  
Airless boquilla 17 a 21 diluir a 5 % en agua

**Condiciones de aplicación:**

Temperatura del soporte  $\geq 8^{\circ}\text{C}$ .  
Porcentaje de higrometría  $\leq 65\%$  (HR)  
Temperatura superior de al menos  $3^{\circ}\text{C}$  en relación al punto de rocío

**Diluir :** Airless: Diluir hasta un 5 % en agua

**Limpieza de las herramientas :** Agua inmediatamente terminado el trabajo.

---

## RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Un reconocimiento prealable es necesario con el fin de determinar la preparación de los soportes.

Techumbres nuevas en fibrocemento	escobillado, raspar, retirar polvo, lavado alta presión 1 mano <b>HYDROFOND</b>	2 manos de <b>REVETGUM 400</b>
Techumbres antiguas en fibrocemento	Descontaminación con <b>STOP MOUSSE</b> , Lavado con alta presión 1 mano <b>HYDROFOND</b>	
	Descontaminación con <b>STOP MOUSSE</b> , escobillado, raspar, retirar polvo, lavado alta presión 1 mano <b>HYDROFOND</b> o 1 mano de <b>REVETGUM 400 diluido al 15%</b>	
Soportes pintados con un revestimientos poco adherente	Decapado quimico, lavado alta presión 1 mano <b>HYDROFOND</b> o 1 mano de <b>REVETGUM 400 diluido al 15%</b>	

## INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:

- Tipo de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Condicionamiento :** 3 L, 16 L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar el envase después de abierto con el fin de conservar todas las características del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el distribuir o en el sitio web [www.unikalo.com](http://www.unikalo.com).
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría i (Según directiva 2004/42/CE)

**Valor límite de C.OV. Bajo categoría i : 140 g/L (2010)**

**C.O.V. max. de este producto : < 58 g/l**

**Fecha de edición :** 18/05/17      **Fecha de modificación :** 01/01/2013      **TB01**  
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

**SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST**  
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73  
[www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)

**DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE**



[www.colorsparis.com](http://www.colorsparis.com)

