

UNIKOSOL MONOKRYL

PINTURA PARA PISOS O SUELOS MONOCOMPONENTE A
BASE DE RESINAS METACRILICAS EN FASE ACUOSA



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2

DEFINICION : Pintura de aspecto satín à base de resina metacrílica en fase acuosa.

DESTINACION : En interior y exterior (sin estagnación de agua) para suelos o pisos domésticos o industriales sometidos a un tráfico ± moderado. Especialmente adaptado a las bodegas, balcones, lavanderias, pasillos, locales técnicos, escaleras, alféizar, estacionamientos privativos, etc.

La certificación o etiqueta EXCELL ZONE VERTE es otorgada a los productos los cuales son aplicados en aquellos recintos sensibles que exigen no contaminar el aire interior debido a sus emanaciones. Los recintos son: industrias agroalimentarias, industria del vino, hospitales, Oficinas, casas, clínicas, salas cuna, colegios, malls, edificios sustentables y todo recintos recibiendo público.

CARACTERISTICAS

- + Aspecto satin.
- + Gran resistencia a las intemperies
- + Gran blancura y estable a través del tiempo
- + Fácil mantención gracias a su resistencia a los detergentes
- + Se aplica en 2 manos aún sobre soportes poco absorbentes
- + Gran resistencia al uso y a los frotos de neumáticos, pies de sillas, mesas, etc.
- + Gran poder opacificante (mate extremo)
- + Blancura excepcional y estable a través del tiempo
- + **COV : <46g/l.**
- + **Certificación NF Medioambiental**
- + **Certificación o etiqueta Zone Verte Excell**
- + **Certificación ISO 16000**
- + En blanco y 90 000 colores.

CARACTERISTICAS TECNICAS :

| | |
|---|---|
| Resina : | Resina metacrílica en fase acuosa. |
| Aspecto : | Satin |
| Brillante especular: | 15 ± 20% bajo ángulo de 60° y 29 ± 34% bajo ángulo de 85° |
| Color : | Más de 65.000 colores blanco, pastel, medium y oscuros |
| Extracto seco : | 55,8%± 2 en peso, 39,3% ± 2 en volúmen. |
| Densidad : | 1,32 ± 0,03 |
| Rendimiento: | 8 a 10 m²/L |
| Resistencia a la abrasion húmeda : | Clase 1 según normas NF EN ISO 11998 |
| | Ausente de polvo 30 minutos* |
| Secado: | Repintado : 8 horas* |
| | Tráfico peatonal: 24 horas |
| | Tráfico liviano: 48 horas |
| | Tráfico normal: 5 días |

* según condiciones climáticas en el momento de aplicar y el color.

RECOMENDACIONES DE APLICACION:

Aplicación : En 2 manos sobre soportes preparados sin imprimante.

Condiciones de aplicación:

Interior: Temperatura e n t r e 8° y 35°C. Higrometría inf. a 70 % HR (Humedad Relativa del aire).

Exterior: Temperatura ambiente 5° a 35 °C. Higrometría inf. a 80 %de HR (Humedad Relativa del aire).

Temperatura del soporte: superior a 3°C al punto de rocío.

Diluir : Listo a su empleo, si necesario diluir a 20% con HYDROFOND

Herramientas Rodillo polyester tejido pelo 13mm
Brocha mixte o sintética (100% nylon)

Limpieza de las herramientas : Agua inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1. y 59.3** (pinturas para suelos). Es necesario un reconocimiento prealable para determinar la preparación la más adaptada \pm del estado y tipo de soporte (limpiar, lijar, raspar, retirar polvo, sacar las grasas).

Los soportes deberán estar libres de todo tipo de revestimientos que pueda ocasionar la no adherencia (hidrofugos, grasas, escamas de pintura o revestimientos, polvo, agua estancada o estagnada, etc.).

Los soportes contaminados con algas, hongos, musgos deberán ser prealablemente tratados con **STOP MOUSSE** y después ser lavados con agua a alta presión con el objeto de retirar todos los residuos.

Soportes no pintados

Antes de todo trabajo, los soportes (especialmente los estucos, hormigones) deben ser imperativamente "LSA", es decir, Limpios, Secos y Absorbentes, en algunas ocasiones es necesario una preparación mecánica (granalla como por ejemplo) o bien una preparación de tipo química apropiada. Es indispensable consultar la norme DTU N° 59.3 "Pinturas para suelos" y contactar nuestro servicio técnico.

- Para los soportes de porosidad normal (el tiempo de absorción de la gota de agua en el soporte es de 60 a 240 segundos), aplicación de 2 manos o capas de **UNIKOSOL MONOKRYL**, primera mano diluída a \pm 20% con **HYDROFOND**.
- Para soportes de gran porosidad (tiempo de absorción de la gota de agua inferior a 60 segundos), aplicación de 2 manos de **UNIKOSOL MONOKRYL**, primera mano diluída a 20% con **HYDROFOND**.
- Para soportes no porosos (tiempo de absorción de la gota de agua superior a 240 segundos), es necesario de efectuar un tratamiento mecánico (granalla, etc.) o químico con la finalidad de producir un mínimo de porosidad antes de la aplicación de las 2 manos de **UNIKOSOL MONOKRYL**, primera mano diluída a 20% con **HYDROFOND**.

Soportes pintados adherentes y compatibles

La adherencia, la solidez y la compatibilidad deberan ser verificadas.

Una vez preparado los soportes, aplicación de 2 manos de **UNIKOSOL MONOKRY**

Es posible rendir los soportes antideslizantes con la incorporación de silicio S26 o micro esféras de polietileno en la pintura.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:

Tipo de transporte : No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).

Envase de suministro : 0,75L - 3L - 16L

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C

Conservar una vez abierto : Bien cerrar el envase después de abierto con el fin de conservar todas las características del producto.

Higiene y seguridad : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el distribuir o en el sitio web www.unikalo.com.

Clasificación Europea : Categoría A / Bajo-categoría i (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite de C.OV. Bajo categoría i : 140 g/L (2010)

C.O.V. max. de este producto : 46g/l

Fecha de edición : 01/02/17 Fecha de modificación :
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE

COLORS PARIS®

www.colorsparis.com

