

UNILOX FER

PINTURA LACADO BRILLANTE ANTICORROSION DE
TERMINACION EN FASE SOLVENTE



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a

DEFINICION : Pintura de aspecto lacado anticorrosion cubridor y polivante sirve como imprimante, mano intermediaria y mano de terminación anticorrosion a base de resinas alquídicas.

DESTINACION : Pintura de protección y de decoración anticorrosion de aceros ferromagnéticos y aleaciones férricas gracias a la acción de sus pigmentos inhibidores.

CARACTERISTICAS

- + Aspecto lacado brillante
- + Muy poco olor
- + Excelente adherencia
- + Equilibrio flexibilidad dureza
- + Resistencia al chorreo (semi tixotropica)
- + Compatibilidad con las otras pinturas
- + Buena resistencia mecánica
- + Buena resistencia química
- + **COV : < 381 g/l.**
- + **Certificación ISO 16000**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Resina epóxica alquídica.
Aspecto :	Brillante lacado
Color :	Blanco, 4 bases y tintas del panton RAL.
Extracto seco :	69 % en peso, 53 % en volúmen.
Densidad :	1,18 (blanco)
Rendimiento:	12 m ² /Kg.
Espesor :	45 micras secas (100 gr/m ²)
	Ausente de polvo 2 horas*
Secado:	Manipulable : 8 horas*
	Repintado: 24 horas*

* según condiciones climáticas y color de tinta

RECOMENDACIONES DE APLICACION:

Aplicación : En 2 o 3 manos sobre superficies preparadas
Herramientas : Rodillo polyester tejido pelo 6 mm
 Brocha serdas naturales.

Condiciones de aplicación:

Temperatura del soporte $\geq 8^{\circ}\text{C}$.
 Porcentaje de higrometría $\leq 70\%$ (HR)
 Temperatura superior de al menos 3°C en relación al punto de rocío

Diluir : Brocha: hasta 3 % de White spirit (diluyente) si es necesario
 Airless: boquilla 15 a 17 diluir hasta un 3 %

Limpieza de las herramientas : White spirit (diluyente), inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Un reconocimiento prealable es necesario con el fin de determinar la preparación de los soportes.

Metales férricos no oxidados	Cepillado, desgrasar, retirar polvo 1 mano UNILOX FER	2 manos de UNILOX FER
Metales férricos pintados poco oxidados	Desgrasar, retirar polvo Eliminación de la oxidación con escobilla	
Metales férricos no pintados	Limpiar, eliminación de la oxidación con la proyección de abrasivos o con un cepillado, picado, lijado 1 mano de ADERPRIM, PROTEC FER SR o PROTEC PRIM 330	

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:

- Tipo de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Condicionamiento :** 0,75 L, 3 L, 12 L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar el envase después de abierto con el fin de conservar todas las características del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el distribuir o en el sitio web www.unikalo.com.
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría i (Según directiva 2004/42/CE)

Valor límite de C.OV. Bajo categoría i : 500 g/L (2010)

C.O.V. max. de este producto : < 381 g/l

Fecha de edición : 18/05/17 **Fecha de modificación :** 22/12/2015 **ME10**
Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

