

UNISTOP BOIS AQUA

PINTURA MICROPOROSA PARA MADERAS A BASE DE RESINA ACRILICA EN FASE ACUOSA



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2

DEFINICION :

Pintura acrílica en fase acuosa multicapas microporosa de aspecto satinado, para la protección y la decoración de maderas.

DESTINACION :

UNISTOP BOIS AQUA es destinada a la protección y decoración de maderas y sus derivados tanto al exterior como al interior.

CUALIDADES

- + Se aplica en multicapas imprimante+intermediaria+terminación)
- + Sistema que logra una protección eficaz y durable tanto al interior como exterior
- + Gran Poder cubridor, espesor importante de la película de pintura
- + Microporosa y flexible
- + Non amarillenta
- + Contiene inhibidor de corrosión
- + Contiene un anti-criptogamico para impedir el desarrollo de micro-organismos
- + Leve olor
- + facil de aplicación
- + **COV : <100 g/l.**
- + **Certificación ISO 16000**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Resina acrílica en fase acuosa.	
Aspecto :	Satinado	
Brillante especular:	30 lectura ángulo 60°	
Color :	Blanco, y 4 bases para sistema tintométrico	
Extracto seco :	Blanco 57 % en peso, 40, % en volúmen.	
Densidad :	1,37	
Rendimiento:	16 m ² /L	
Secado:	Ausente de polvo	30 minutos *
	Seco :	2 horas*
	Repintado :	12 horas

*según condiciones climáticas.

Unikaio

CONDICIONES DE APLICACION

- Aplicación :** En 3 manos al exterior sobre madera nueva, 1o 2 manos en renovación después de haber efectuado la preparación del soporte (ver cuadro preparación soporte).
- Condiciones de aplicación :** Temperatura \geq sup.8°C. \leq 70 % Higrometría (HR)
- Diluir :** Listo a su empleo, en mano de imprimante diluir a 10% en agua, mano Intermediaria y de terminación no diluír
- Herramientas** Rodillo polyester microfibra pelo 10mm o polyester tejido 9mm para madera en bruto) o rodillo lacador de 6mm (en terminación sobre madera ya pintada)
Brocha mixta.
- Limpieza de las herramientas :** Agua inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte y el tipo de imprimante a utilizar.

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, escobillando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

PREPARACION DE SOPORTES

Maderas nuevas y derivados sin particularidad	Escobillar, lijar, retiro de polvo, 1 mano de pintura impresion AQUAPRIM MICRO diluido al 5% con agua o UNISTOP BOIS AQUA diluido al 10% con agua	2manos de UNISTOP BOIS AQUA sin diluir
Maderas nuevas tanicas (roble, castaño)utilización del sistema UNISTOP BOIS EVO	Escobillar, lijar, retirar polvo, 1 mano de pintura de impresion UNISTOP BOIS EVO	2 manos de UNISTOP BOIS EVO
Maderas nuevas con constituyente graso Doussié, Merbau, Niangon, Teck	Escobillar, lijar, retiro de polvo, Degrasage con diluyente DAF 310 e inmediatamente 1 mano de pintura impresion AQUAPRIM MICRO diluido al 5% con agua o UNISTOP BOIS AQUA diluido al 10% con agua	2manos de UNISTOP BOIS AQUA sin diluir
Maderas resinosas Epicea, Pino Meleze, Pitchpin	Escobillar, lijar, retiro de polvo, Eliminación des chorreo resino y degreasage con diluyente DAF 310 1 mano de pintura impresion AQUAPRIM MICRO diluido al 5% con agua o UNISTOP BOIS AQUA diluido al 10% con agua	
Maderas revestidas pintadas adherents en buen estado	Lavar, enjuagar, secar, aplicación de pasta para rellenar desperfectos si necesario. Lijado superficial	
Maderas revestidas con antiguas pinturas en mal estado	Eliminación por completo de antiguas pinturas, proceder como en los trabajos nuevos. Aplicación de una mano de impresion AQUAPRIM MICRO diluida a 5% con agua o UNISTOP BOIS AQUA diluido al 10% con agua	

La exsudación de los resinosos debe ser considerada como una singularidad natural de este tipo de esencia de Árbol, por lo tanto no puede ser objeto de litigio. Sobre los elementos en madera nuevos un secado previo a una temperatura de al menos 60° logra evitar este inconveniente.

Se deberá tomar todas las medidas necesarias para lograr un resultado aceptable y duradera.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Tintas o Colores** : En exterior las tintas o colores que poseen un coeficiente de absorción solar $> 0,7$ (tintas o colores oscuros en el cual el índice de luminancia luminosa Y es inferior a 35 %) son aconsejables sobre las superficies susceptibles de recibir choques térmicos ciclables (ciclos día/noche).
- Clase de transporte :** No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro :** 0,75L, 3L, 12L
- Almacenaje antes de abrir :** 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas $>35^{\circ}\text{C}$
- Conservar una vez abierto :** Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad :** Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.
- Clasificación Europea :** Categoría A / Bajo-categoría d (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie a : 300g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 100 g/l

Fecha de edición : 17/05/17

Fecha de modificación : 21/12 2015

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

