

PLASCOFLEX 421LISSE

TERMINACION MATE PARA LOS SISTEMAS I1-I2-I3-I4



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2
 NF T 34-722 y DTU 42.1 : I1, I2, I3, I4 según sistema
 NF EN 1062-1 : I1 = E4 V2 W2 A2
 I2 = E4 V2 W2 A3
 I3 = E5 V2 W2 A4
 I4 = E5 V2 W2 A5

DEFINICION :

Capa de terminación de aspecto liso, elastico y microporoso , revestimientos de impermeabilidad **PLASCOFLEX** a base de polímeros en dispersion acuosa

DESTINACION :

Se aplica sobre toda superficie vertical en la construcción , admisibles en el DTU n° 42.1 "Refección o reparación de fachadas en servicio efectuadas con revestimientos de impermeabilidad a base de polímeros". Protección reforzada contra las algas y hongos no capta la polución

CUALIDADES

- + Revestimiento de terminación de aspecto mate liso.
- + No se ensucia
- + Impermeable y permeable al vapor de agua sistema I1, I2, I3, I4, según DTU 42.1
- + Logra esconder, ocultar levemente las imperfecciones del soporte
- + Conserva su elasticidad aún en bajas temperaturas
- + Gran protección contra los micro-organismos : algas, musgos, hongos, etc
- + Leve olor.
- + Fácil de aplicación
- + Microporosa
- + **COV : < 30 g/l.**

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa a doble reticulación interna y bajo los rayos ultra violeta		
Aspecto :	Mate		
Color :	Blanco y tintas serie A-B del sistema tintométrico		
Extracto seco :	70 % en peso, 55 % en volúmen.		
Densidad :	1,49		
Consumación :	VER CUADRO MAS ABAJO		
Secado	Ausente de polvo	30 minutos*	
	Seco :	2 horas*	
	Fuera de lluvia	12 horas*	
*según condiciones climáticas.y color			

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación :	En 1 mano sobre soportes preparados.(ver cuadro más abajo)
Condiciones de aplicación :	Temperatura $\geq$ sup.5°C. $\leq$ 80 % Higrometría (HR)
Diluir :	Listo a su empleo
Herramientas	Rodillo texturado pelo sin dilución
	Airless: boquilla 19 a 29 sin dilución

Limpieza de las herramientas : Agua o DAF 310 inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1 y n° 42.1** (normas NF P 84-404-1-1 NF P 84-404-1-2 NF P 84-404-2)

Ver documentación PLASCOPLEX

SISTEMA	IMPRIMANTE	421 INTER	TERMINACION GRANITE
I1	Ver documentación PLASCOFLEX		1 mano 421 LISSE a 500 g/m ²
I2	Ver documentación PLASCOFLEX	1 mano a 400 g/m ²	1 mano 421 LISSE a 300 g/m ²
I3	Ver documentación PLASCOFLEX	1 mano a 500 g/m ²	1 mano 421 LISSE a 400 g/m ²
I4	Ver documentación PLASCOFLEX	1 mano a 400 g/m ² + textil armadura TEX 1 1 mano a	1 mano a 421 LISSE a 400 g/m ²

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

Clase de transporte :	No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
Envase de suministro :	20 Kg
Colores	En exterior, los colores o tintas las cuales poseen un coeficiente de absorción solar > 0,7 (tintas cuyo índice luminancia luminoza Y es < 35% no se encuentran prohibidas por el DTU 42.1)
Almacenaje antes de abrir :	12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
Conservar una vez abierto :	Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
Higiene y seguridad :	Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com .
Clasificación Europea :	Categoría A / Bajo-categoría C (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie c : 40g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 30 g/l

Fecha de edición : 21/12/15 Fecha de modificación : 17/12/2015 FA 25

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
 18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
 33700 MERIGNAC
 Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73
www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE



www.colorsparis.com

unikalo

