

UNISTOP BOIS EVO

PINTURA MICROPOROSA PARA MADERAS A BASE DE RESINA EN FASE SOLVENTE



CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 4a

DEFINICION :

Pintura alquídica en fase solvente de multicapas microporosa de aspecto satinado, para la protección y la decoración de maderas.

DESTINACION :

UNISTOP BOIS EVO es destinada a la protección y decoración de maderas y sus derivados al exterior.

CUALIDADES

- + Se aplica en multicapas imprimación+intermediaria+terminación)
- + Sistema que logra una protección eficaz y durable
- + Gran Poder cubridor, espesor importante de la película de pintura
- + Microporosa y flexible
- + Non amarillenta
- + Contiene inhibidor de corrosión
- + Contiene un anti-criptogamico para impedir el desarrollo de micro-organismos
- + Leve olor
- + facil de aplicación
- + **COV** : <300 g/l.

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Resina :	Resina alquídica en fase solvente.	
Aspecto :	Satinado	
Brillante especular:	55 lectura ángulo 60°	
Color :	Blanco, y 4 bases para sistema tintométrico	
Extracto seco :	Blanco 78 % en peso, 62,5, % en volúmen.	
Densidad :	1,34	
Rendimiento:	16 m ² /L	
Secado:	Ausente de polvo	4 horas *
	Seco :	8 a 10 horas*
	Repintado :	24 horas

*según condiciones climáticas.

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicación : En 3 manos al exterior sobre madera nueva, 1o 2 manos en renovación después de haber efectuado la preparación del soporte (ver cuadro preparación soporte).

Condiciones de aplicación : Temperatura \geq sup.8°C. \leq 70 % Higrometría (HR)

Diluir : En mano de imprimación diluir a 10% a 15,
En mano terminación de 0 a 3%

Herramientas Brocha o Rodillo de pelo raso lacador de 6mm
(en terminación sobre madera ya pintada)

Limpieza de las herramientas : Diluyente inmediatamente terminado el trabajo.

RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :

Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al **DTU n° 59.1**. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte y el tipo de imprimación a utilizar.

Los soportes deberán estar sanos, coherentes, limpios y secos.

Es conveniente:

Eliminar las partes sopladas, las escamas de antiguas pinturas no adherents raspando, lijando, escobillando, etc.

Algunas esencias de maderas necesitan ser desgrasadas con el diluyente **DAF 310**

PREPARACION DE SOPORTES

Maderas nuevas a caracter acida tipo Western Red Cedar	Escobillar, lijar, retiro de polvo, 1 mano de pintura imprimación UNISTOP BOIS EVOLUTION diluído al 15% con diluyente o UNISTOP BOIS EVOLUTION diluído al 3% con diluyente	2manos de UNISTOP BOISEVO sin diluír
Maderas revestidas con antiguas pinturas adherents en buen estado	Escobillar, lijar, retirar polvo, 1 mano de pintura de impresion UNISTOP BOIS EVO	2 manos de UNISTOP BOIS EVO
Maderas nuevas con constituyente graso Doussié, Merbau, Niangon, Teck	Escobillar, lijar, retiro de polvo, Degrasage con diluyente DAF 310 e inmediatamente 1 mano de pintura imprimación UNISTOP BOIS EVO diluído al 10% con diluyente	2manos de UNISTOP BOIS AQUA sin diluír
Maderas resinosa Epicea, Pino Meleze, Pitchpin	Escobillar, lijar, retiro de polvo, Eliminación des chorreo resino y degreasage con diluyente DAF 310 1 mano de pintura imprimación o UNISTOP BOIS EVO diluído al 10% con diluyente	
Maderas revestidas con antiguas pinturas	Raspar, secar, aplicación de pasta para rellenar desperfectos si necesario. Lijado superficial	
Maderas revestidas con antiguas pinturas en mal estado	Eliminación por completo de antiguas pinturas, proceder como en los trabajos nuevos. Aplicación de una mano de imprimación UNISTOP BOIS EVO diluído al 10% con diluyente	

La exsudación de los resinosa debe ser considerada como una singularidad natural de este tipo de esencia de Árbol, por lo tanto no puede ser objeto de litigio. Sobre los elementos en madera nuevos un secado previo a una temperatura de al menos 60° logra evitar este inconveniente.

Se deberá tomar todas las medidas necesarias para lograr un resultado aceptable y duradero.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS :

- Tintas o Colores** : En exterior las tintas o colores que poseen un coeficiente de absorción solar > 0,7 (tintas o colores oscuros en el cual el índice de luminancia luminosa Y es inferior a 35 %) son aconsejables sobre las superficies susceptibles de recibir choques térmicos ciclables (ciclos día/noche).
- Clase de transporte** : No sometida a prescripciones de l'ADR (reglamentación para el transporte de mercaderías peligrosas por la ruta).
- Envase de suministro** : 0,75L, 3L, 12L
- Almacenaje antes de abrir** : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y de fuertes temperaturas >35°C
- Conservar una vez abierto** : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de conservar las características o cualidades del producto.
- Higiene y seguridad** : Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el Distribuidor o www.unikalo.com.
- Clasificación Europea** : Categoría A / Bajo-categoría d (Según directiva 2004/42/CE)

Valor límite UE de C.O.V. : Para-catégorie a : 350g/l (2010)

C.O.V. max. de este producto : 300 g/l

Fecha de edición : 22/12/15 Fecha de modificación : 21/12 2015

Anula y reemplaza las versiones precedentes. Antes de comenzar los trabajos verifique que se trata de la última versión.

La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos. Las informaciones que figuran en este documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos efectuados y bajo un constante interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normas o DTU actuales en Francia; no obstante estas informaciones no pueden reemplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. La evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST

18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de
l'Hippodrome
33700

MERIGNAC

Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00

73 www.unikalo.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA CHILE

COLORS PARIS®



unikalo



Unistop Bois Evolution

Peinture alkyde multicouches
microporeuse pour la haute
protection et la décoration
longue durée des bois

satin